

CONLIT Klæber

CONLIT KLÆBER er en uorganisk klæbemasse specielt beregnet til klæbning af brandbeskyttende CONLIT plader og CONLIT Rørskåle.

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

Brandklasse	Ubrændbar efter ISO 1182 Ingen røgdannelse. Ingen korrosive brandgasser.
Kemi	CONLIT Klæber indeholder vandglas og er derfor basisk. Se sikkerhedsdatablad. Indeholder tillige kaolin (porcelænsjord) og farvestof.
Tørre-/hærdetid	Tørre-/hærdetid 1-3 døgn, afhængig af temperaturforhold på anvendelsesstedet. Ved tilfældig nedfrysning inden fuldstændig hærdning vil hærdeprocessen gå i stå. Efter genoptøning fortsætter hærdeprocessen.
Bestandighed mod vand	God bestandighed ved kortvarig påvirkning. Bør ikke benyttes i konstant fugtige miljøer.
Ældning og nedbrydning	Materialet består af uorganiske komponenter og ældes og nedbrydes ikke.
Anbefalet holdbarhed	24 måneder fra produktionsdato.

Særlige oplysninger	Belægning og farve
	Farve: Lys olivengrøn Konsistens: cremet / pastaagtig.
	Ved lave temperaturer bliver konsistensen fastere.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Brandklasse	Ubrændbar efter ISO 1182 Ingen røgdannelse. Ingen korrosive brandgasser.
Kemi	CONLIT Klæber indeholder vandglas og er derfor basisk. Se sikkerhedsdatablad. Indeholder tillige kaolin (porcelænsjord) og farvestof.
Tørre-/hærdetid	Tørre-/hærdetid 1-3 døgn, afhængig af temperaturforhold på anvendelsesstedet. Ved tilfældig nedfrysning inden fuldstændig hærdning vil hærdeprocessen gå i stå. Efter genoptøning fortsætter hærdeprocessen.
Bestandighed mod vand	God bestandighed ved kortvarig påvirkning. Bør ikke benyttes i konstant fugtige miljøer.
Ældning og nedbrydning	Materialet består af uorganiske komponenter og ældes og nedbrydes ikke.
Anbefalet holdbarhed	24 måneder fra produktionsdato.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Note	Antal stk. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
---------	--------	------	----------------------	---------------	--------------

SAP nr.	DB nr.	Note	Antal stk. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
93225	3714094	Normal - Spand m/ 20 kg	1	Løse enheder	24 timer
93223	5652557	"-7°C" - Spand m/ 20 kg	1	Løse enheder	3 dage
93229	1447637	Normal - Kasse m/ 12 patroner - 6 kg	1	Løse enheder	24 timer